



MULTIBAT®

35kg

LAFARGE
Construire
des villes meilleures™

CARACTÉRISTIQUES

- **APPELLATION NORMATIVE :**
MC 12,5 CE NF
- **RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES) :**

à 7 jours	15 MPa
à 28 jours	20 MPa
- **DÉBUT DE PRISE :** 3h00
- **CLINKER :** 55% / **CALCAIRE :** 45%
- **ADDITIF :** Air entrainé



Ciment à maçonner multi-usages

ATOUTS PRODUIT

FACILE À METTRE EN ŒUVRE ET AGRÉABLE À TRAVAILLER

- Un mortier très maniable, souple et onctueux grâce à la présence d'un entraîneur d'air
- Multibat® adhère à tous types de supports neufs

RECOMMANDÉ POUR SCELLER DU CARRELAGE COMME DES TUILES

- Temps d'ouvrabilité adapté pour la pose de carrelage
- Multibat® est apprécié pour les travaux de scellement de tuiles grâce à sa bonne étanchéité

IDÉAL POUR MONTER DES MURS ET RÉALISER DES ENDUITS

- Montage de blocs et de briques
- Parfait comportement au dressage et talochage des enduits
- Utilisable en machine à projeter grâce à sa finesse et la présence d'un entraîneur d'air

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de toutes nos cimenteries

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI

APPLICATIONS

ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS :

- enduits manuels
- enduits mécaniques

CHAPES POUR POSE DE CARRELAGE SCÉLLÉ :

- dans les locaux à usage pédestre et sols à faible sollicitation

SCÉLLEMENT DE TOITURE :

- tuiles terre cuite
- réalisation de solins, faitages, rives et arêtières
- conduits de cheminée

MONTAGE DE MURS :

- briques
- blocs béton



Chape



Maçonnerie de blocs



Enduit



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Multibat® ne convient pas pour la réalisation des bétons.

DOSAGES

Dosages pour 1 sac de 35 kg



	Dosage équivalent Kg de ciment/m ³ de sable	Sable de type 0/4 mm	Eau	Volume
MAÇONNER DES BLOCS ET DES BRIQUES	350 Kg/m ³	 x 10	 17 litres environ	100 litres environ
ENDUIRE SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS - CORPS D'ENDUIT	350 Kg/m ³	 x 10	 17 litres environ	100 litres environ
ENDUIRE SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS - FINITION	300 Kg/m ³	 x 12	 17 litres environ	120 litres environ
MONTAGE DE CONDUITS DE CHEMINÉE	400 Kg/m ³	 x 9	 17 litres environ	90 litres environ
POSE D'ÉLÉMENTS DE TOITURE	300 Kg/m ³	 x 12	 17 litres environ	120 litres environ
SCÉLLEMENT DE CARRELAGE (SOLLICITATION FAIBLE)	250 Kg/m ³	 x 14	 14 litres environ	140 litres environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
- **NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE** :  **N° Indigo 0 820 385 385** N° indigo 0,12€ TTC/mn
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
- **SITE INTERNET** : www.lafarge-france.fr
(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

POUR PLUS D'INFORMATIONS



FLASHEZ ICI