



## CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Exemples	Spatule T5 (dents triangulaires 5 mm)	Spatule C6 (dents carrées 6 mm)	Spatule C9 (dents carrées 9 mm)
Simple encollage	3 kg/m <sup>2</sup>	3,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>
Double encollage		5 kg/m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>

## CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 25 kg, 12 kg, 5 kg et 2,5 kg.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité. **CRAINT LE GEL**

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site web [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

### DONNÉES TECHNIQUES (mesurées à + 23°C et 50% d'humidité relative)

#### DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance	pâteuse
Couleur	blanche
Masse volumique (g/cm <sup>3</sup> )	environ 1,7
Extrait sec (%)	82 à 84
pH	8,5 à 9,5

#### DONNÉES D'APPLICATION

Temps ouvert	30 minutes
Temps d'ajustabilité	40 minutes

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DURCI

Délai avant jointoiement	24 heures minimum
Résistance à la température	de -30°C à +90°C